

# Vinyles et lettrages adhésifs réflechissants



## Informations de réflexion

Coefficients de rétro-réflexion (produit non imprimé, non plastifié) :

Angle Observation	0,20°			1/3			0,5°			2,00°		
Angle Entrée	5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°
Blanc*	104	70	38	83	63	36	53	50	-	12	9,4	8,1

Produit constitué d'un film multicouche, d'une épaisseur comprise entre 140 et 160 µm, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Le film est composé de microbilles de verre enfermées dans une résine acrylique souple. Aspect blanc brillant recto-verso pour une exposition maximale de votre message.

## Caractéristiques et recommandations

- Température de pose recommandée : +15°C à +25°C
- Papier protecteur PE siliconné
- Adhésif sensible à la pression
- Ne pas poser sur une peinture endommagée et/ou non d'origine

## Stockage

-  Temps de stockage avant utilisation  
1 an
-  Température de stockage  
+20 °C et +30 °C
-  Taux d'humidité pour le stockage  
entre 30 % et 80 % d'humidité relative

-  Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**
-  Orientation des bobines avant utilisation  
**suspendu en position horizontale par ses flasques de suspension plastique**